



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Sable pour ECF
Péetrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Recomposé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 10

XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

a

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	D/2	5	6.3	8	D	10	1.4D	14	2D	20	MB	MVR	
Etendue e	6								20				10							
Incertitude U	2								3				2	1				0.5		
V.S.S.+U	12.0								82				100					2.50		
V.S.S.	10.0								79				99					2.00		
V.S.I.	4.0								59				89	98	100					
V.S.I.-U	2.0								56				87	97						
Ecart-type max	1.82								6.06											

Partie informative

Résultats de production

du 01/08/07 au 29/07/10

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	20	MB	MVR
Maximum	8.3	11	15	22	32	50	65	71	81	91	98	100	100	0.98	
Xf+1.25xEcart-types	8.0	10	14	21	31	48	64	72	81	91	98	100	100	0.90	
Moyenne Xf	7.3	9	13	19	29	45	61	68	78	89	97	100	100	0.83	2.71
Xf-1.25xEcart-types	6.6	9	12	17	26	42	58	65	74	87	97	100	100	0.76	
Minimum	6.4	8	11	16	24	42	57	60	71	85	96	100	100	0.76	
Ecart-type	0.56	0.7	1.0	1.4	2.1	2.3	2.3	2.9	2.8	1.7	0.6	0.0	0.0	0.058	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1

