

**Producteur : CROUAY****Granulats : Sable Lavé 0/2 mm**

Partie contractuelle

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage***Classe granulaire****Norme****Code**

0	2
---	---

XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

a

	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2	D	1.4D	2D	MB
Etendue e	6				20	10			
Incertitude U	1				3	2	1	0	0.5
V.S.S.+U	7.0				100	100			2.50
V.S.S.	6.0				98	99			2.00
V.S.I.	0.0				78	89	98	100	
V.S.I.-U	0.0				75	87	97	100	
Ecart-type max	1.82				6.06				

Partie informative

Résultats de production

du 15/02/10 au 07/12/10

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	MB
Maximum	1.3	2	10	38	93	98	99	100	0.75
Xf+1.25xEcart-types	1.1	2	9	36	92	98	99	100	0.65
Moyenne Xf	1.0	2	8	33	90	97	99	100	0.58
Xf-1.25xEcart-types	0.8	1	7	30	89	97	98	100	0.51
Minimum	0.8	1	7	30	89	97	98	100	0.52
Ecart-type	0.14	0.3	0.8	2.5	1.0	0.3	0.3	0.0	0.053
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Norme									EN 933-9

