



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Sable 0/2 mm  
**Pétrographie :** Grès Précambrien  
**Elaboration :** Concassé

**Partie contractuelle**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme

XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

a

	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4D 2.8	2D 4	MB	MVR
Etendue e	6				20	10				
Incertitude U	2				4	2	1		0.5	
V.S.S.+U	21.0				78	100			2.50	
V.S.S.	19.0				74	99			2.00	
V.S.I.	13.0				54	89	98	100		
V.S.I.-U	11.0				50	87	97			
Ecart-type max	1.82				6.06					

**Partie informative**  
 Résultats de production

du 04/01/11 au 28/07/11

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	MB	MVR
Maximum	17.7	24	33	48	71	97	100	100	1.24	
Xf+1.25xEcart-types	16.7	22	31	45	66	95	100	100	0.93	
Moyenne Xf	15.2	20	28	42	63	94	100	100	0.82	2.70
Xf-1.25xEcart-types	13.8	18	26	39	60	93	100	100	0.71	
Minimum	13.1	17	24	36	57	93	100	100	0.71	
Ecart-type	1.17	1.5	1.8	2.2	2.2	0.8	0.0	0.0	0.086	
Nombre de résultats	61	61	61	61	61	61	61	61	61	1

