

**Producteur :** Carrière de Vaubadon

**Granulats :** 0/250 mm

**Pétrographie :** Grès Précambrien

**: MAILLES TISSEES**

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 250

GTR

R41

	0.08	0.2	0.315	0.5	1	2	5	10	20	50	100	150	250	400	VBS
V.S.S.	12.00									60.00			99.00		0.20
V.S.I.													85.00		

### Partie informative

Résultats de production

du 26/11/08 au 08/10/09

	0.08	0.2	0.315	0.5	1	2	5	10	20	50	100	150	250	400	VBS
Maximum	6.30	8.10	9.20	10.10	13.10	16.50	23.70	30.10	37.03	46.20	70.98	82.57	95.00	100.00	0.17
Passeau de fabrication Inconnu	5.02	6.26	6.98	7.74	9.93	12.69	19.14	26.52	33.64	43.06	66.63	79.06	92.86	100.00	0.12
Moyenne Xf	5.02	6.26	6.98	7.74	9.93	12.69	19.14	26.52	33.64	43.06	66.63	79.06	92.86	100.00	0.12
Passeau de fabrication Inconnu	5.02	6.26	6.98	7.74	9.93	12.69	19.14	26.52	33.64	43.06	66.63	79.06	92.86	100.00	0.12
Minimum	4.10	5.10	5.60	6.10	7.85	9.60	15.30	21.80	31.27	40.00	63.69	75.40	90.00	100.00	0.06
Ecart-type	0.904	1.201	1.409	1.504	1.981	2.471	3.495	3.252	2.455	2.437	3.084	2.925	1.936	0.000	0.045

