

Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : GNT 0/31.5 mm
Pétrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 31.5

GTR B 3

B 3

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	10	16	20	31.5	45	LA	MDE	VBS
V.S.S.		12.0					70.0						99.0		45.00	45.00	0.20
V.S.I.													85.0				

Partie informative

Résultats de production

du 30/09/08 au 27/10/09

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	10	16	20	31.5	45	LA	MDE	VBS
Maximum	7.7	8.2	9.2	11.4	14.6	19.5	28.7	40.2	58.6	65.4	81.8	89.2	98.9	100.0	19.00	21.00	0.07
Xf+1.25xEcart-types	7.6	8.1	8.9	11.0	13.8	18.2	26.8	37.8	56.4	63.8	81.2	89.4	99.0	100.0	20.50	25.13	0.07
Moyenne Xf	6.5	7.0	7.8	9.6	12.0	15.7	22.8	32.7	50.6	58.2	76.0	85.5	97.9	100.0	18.00	19.50	0.06
Xf-1.25xEcart-types	5.5	5.9	6.8	8.2	10.2	13.2	18.8	27.6	44.9	52.6	70.7	81.5	96.8	100.0	15.50	13.88	0.05
Minimum	4.8	5.3	6.5	7.8	9.9	12.6	18.7	26.5	43.9	50.8	69.0	79.2	95.9	100.0	17.00	18.00	0.04

