



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Sable pour ECF  
**Péetrographie :** Grés Précambrien  
**Elaboration :** Recomposé

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	4
---	---

Norme

XP P 18-545 Article 8 - EN 13043
----------------------------------

Catégorie

a
---

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4D 5.6	2D 8	MB	MVR
Etendue e	6					20	10				
Incertitude U	2					4	2	1		0.5	
V.S.S.+U	13.0					62	99			2.50	
V.S.S.	11.0					58	97			2.00	
V.S.I.	5.0					38	87	98	100		
V.S.I.-U	3.0					34	85	97			
Ecart-type max	1.82					6.06					

### Partie informative

Résultats de production

du 29/06/09 au 29/07/11

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	MB	MVR
Maximum	8.3	11	15	21	31	54	95	100	100	0.89	
Xf+1.25xEcart-types	8.2	11	14	21	30	52	94	100	100	0.86	
Moyenne Xf	7.7	10	13	19	28	48	93	100	100	0.82	2.72
Xf-1.25xEcart-types	7.3	9	12	18	26	45	92	100	100	0.78	
Minimum	7.0	9	12	17	26	44	92	100	100	0.76	
Ecart-type	0.39	0.5	0.7	1.1	1.6	2.7	0.7	0.0	0.0	0.035	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1

