



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** SABLE LAVE 0/3.15 mm  
**Péetrographie :** Grés Précambrien  
**Elaboration :** Concassé Lavé

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 3.15

XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

a

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D 3.15	4	5.6	8	MB	MVR	f
Etendue e	6					20	10						
Incertitude U	1					4	2		1		0.5		
V.S.S.+U	7.0					74	100				2.50		
V.S.S.	6.0					70	99				2.00		
V.S.I.	0.0					50	89		100	100			
V.S.I.-U	0.0					46	87		99				
Ecart-type max	1.82					6.06							

### Partie informative

Résultats de production

du 06/01/11 au 26/07/11

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	MB	MVR	f
Maximum	3.8	6	9	18	37	63	95	99	100	100	0.59		3.8
Xf+1.25xEcart-types	2.9	6	8	16	31	61	94	99	100	100	0.56		2.9
Moyenne Xf	2.1	4	7	13	28	57	93	98	100	100	0.53	2.67	2.1
Xf-1.25xEcart-types	1.4	3	6	11	24	54	92	98	100	100	0.50		1.4
Minimum	1.2	2	5	10	24	51	91	97	100	100	0.50		1.2
Ecart-type	0.60	1.2	1.1	2.0	3.1	2.9	1.0	0.6	0.0	0.0	0.026		0.60
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	1	23

