

**Producteur :** Carrière de Vaubadon**Granulats :** Tout-venant 0/40 mm**Pétrographie :** Grès Précambrien**Elaboration :** Concassé**Partie contractuelle***Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage***Classe granulaire**

0 40

Norme

GTR B 3

Code

B 3

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	5	10	20	40	80	LA	MDE	VBS
V.S.S.		120					700				990		4600	4600	0.20
V.S.I.											860				

Partie informative*Résultats de production*

	du 02/10/07 au 01/09/09														
	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	5	10	20	40	80	LA	MDE	VBS
Maximum	74	83	104	114	144	182	239	424	572	853	989	1000	2300	3800	0.09
Xf-1.2 Bx Eant-types	74	82	94	113	134	174	237	429	571	841	968	1000	2348	3700	0.09
Moyenne Xf	58	63	72	88	107	142	204	379	523	812	973	1000	2200	2875	0.07
Xf-1.2 Bx Eant-types	43	44	51	62	77	108	173	330	474	782	943	1000	1832	2030	0.04
Minimum	42	43	50	63	71	103	178	308	444	742	940	1000	1900	2400	0.04
Eant-type	124	149	175	203	238	272	249	398	374	234	102	0.00	2944	4402	0.009
Norme													8* 1097-2	8* 1097-1	P 94-048

