



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : GNT 0/63 mm
Pétrographie : Grès Précambrien

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Code
0	63	GTR	C2

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	16	31.5	63	90	LA	MD E	VBS
V.S.S.		1200										9900		4500	4500	0.30
V.S.I												8600				

Partie informative

Résultats de production

du 12/02/08 au 30/09/09																
	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	16	31.5	63	90	LA	MD E	VBS
Maximum	7.90	8.20	9.10	11.20	14.20	18.40	20.90	28.90	34.98	32.30	69.40	94.34	100.00	23.00	34.80	0.09
Fusau de fabrication Inconnu	4.43	4.78	3.73	7.11	8.98	11.89	13.32	21.28	30.28	43.77	44.01	92.94	100.00	20.40	28.40	0.04
Moyenne XF	4.43	4.78	3.73	7.11	8.98	11.89	13.32	21.28	30.28	43.77	44.01	92.94	100.00	20.40	28.40	0.04
Fusau de fabrication Inconnu	4.43	4.78	3.73	7.11	8.98	11.89	13.32	21.28	30.28	43.77	44.01	92.94	100.00	20.40	28.40	0.04
Minimum	2.70	2.87	3.19	3.91	4.83	8.74	12.10	14.20	23.00	40.10	59.40	88.31	100.00	19.00	23.80	0.04
Ecart-type	1.305	1.231	1.243	1.334	1.938	2.337	2.434	3.118	3.284	3.031	3.332	2.274	0.000	1.317	4.238	0.015
Norme														EN 1097-2	EN 1097-1	P 94-048

