



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Tout venant 0/80 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Code
0	80	GTR	C2

	0.08	0.2	0.5	2	5	10	20	40	50	80	100	125	LA	MDE	VBS
V.S.S.	1200										100.00				0.20
V.S.I.											8600				

Partie informative

Résultats de production

	du 08/07/08 au 22/10/09														
	0.08	0.2	0.5	2	5	10	20	40	50	80	100	125	LA	MDE	VBS
Maximum	4.70	8.40	12.30	24.00	37.30	44.20	57.80	73.90	81.43	93.90	94.93	100.00	23.00	40.0	0.14
Fuseau de fabrication Inconnu	3.44	7.18	10.10	19.80	31.43	39.74	53.38	72.01	77.84	90.93	93.39	100.00	21.00	34.0	0.09
Moyenne Xf	3.44	7.18	10.10	19.80	31.43	39.74	53.38	72.01	77.84	90.93	93.39	100.00	21.00	34.0	0.09
Fuseau de fabrication Inconnu	3.44	7.18	10.10	19.80	31.43	39.74	53.38	72.01	77.84	90.93	93.39	100.00	21.00	34.0	0.09
Minimum	4.50	3.50	4.40	14.04	28.24	34.20	48.74	44.27	69.69	84.28	93.14	100.00	20.00	33.0	0.07
Ecart-type	0.713	0.944	1.423	2.333	2.582	2.918	3.123	2.472	3.201	2.433	1.199	0.000	1.414	2.90	0.014
Norme													P18-373	P18-372	P94-048

