



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Gravillon 10/14 mm  
**Péetrographie :** Grés Précambrien  
**Elaboration :** Concassé Lavé

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 14

XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

B III

	d/2	d	D			FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV	f
	5	10	12.5	14	20							
Etendue e		10		10								
Incertitude U	1	5		5	1	4	3		3		4	0.3
V.S.S.+U	6	23		97		29.0	23.00		18.00			1.3
V.S.S.	5	18		92		25.0	20.00	35.0	15.00			1.0
V.S.I.		8		82	98	100					50.00	
V.S.I.-U		3		77	97						46.00	

### Partie informative

Résultats de production

du 05/01/11 au 12/07/11

	du 05/01/11 au 12/07/11												
	5	10	12.5	14	20	28	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV	f
Maximum	3	17	66	90	100	100	16.5	11.00	22.0	11.00			0.9
Xf+1.25xEcart-types	2	14	63	89	100	100	15.2	11.00	22.8	11.77			0.5
Moyenne Xf	1	12	58	86	100	100	13.1	11.00	21.0	10.00	2.71	54.00	0.3
Xf-1.25xEcart-types	1	10	52	83	100	100	11.1	11.00	19.2	8.23			0.1
Minimum	1	9	48	82	100	100	9.7	11.00	20.0	9.00			0.1
Ecart-type	0.4	1.8	4.2	2.2	0.0	0.0	1.60	0.000	1.40	1.414			0.20
Nombre de résultats	33	33	33	33	33	33	33	2	2	2	1	1	33

