



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 10/20 mm
Péetrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé

Les essais physiques et chimiques datent du mois de Février 2011.
La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 art.8) est inférieure à 0.001 %.

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 20

XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A

	d/2	d		D/1.4		D	1.4D	2D	AS	FI	LA	S	WA24	f
	5	10	12.5	14	16	20	28	40						
Etendue e		15				15								
Incertitude U	1	5				5	1		0.15	4	3	0.1	0.3	0.3
V.S.S.+U	6	22				100			0.350	24.0	33.00	0.500	2.8	1.8
V.S.S.	5	17				99			0.200	20.0	30.00	0.400	2.5	1.5
V.S.I.		2				84	98	100						
V.S.I.-U		0				79	97							

Partie informative

Résultats de production

du 21/01/10 au 06/06/11

	5	10	12.5	14	16	20	28	40	AS	FI	LA	S	WA24	f
Maximum	2	15	51	73	83	98	100	100		18.2				0.5
Xf+1.25xEcart-types	2	14	50	72	82	98	100	100		17.7				0.5
Moyenne Xf	1	12	46	68	79	96	100	100	0.045	15.0	12.00	0.076	0.3	0.4
Xf-1.25xEcart-types	1	9	43	64	76	94	100	100		12.4				0.2
Minimum	1	8	41	61	76	93	100	100		11.4				0.2
Ecart-type	0.5	2.0	2.7	3.3	2.1	1.5	0.0	0.0		2.10				0.10
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	1	1	1	15

