



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Gravillon 10/20 mm  
**Péetrographie :** Grés Précambrien  
**Elaboration :** Concassé

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 20

XP P 18-545 Article 7 - EN 13043

C III

	d/2	d	D/1.4		D	1.4D	2D	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	f
	5	10	12.5	14	16	20	28						
Etendue e		10		30		10							
Incertitude U	1	5	0	12	0	5	1		4	3		3	0.3
V.S.S.+U	6	22		92		100			29.0	28.00		23.00	1.3
V.S.S.	5	17		80		99			25.0	25.00	45.0	20.00	1.0
V.S.I.		7		50		89	98	100					
V.S.I.-U		2		38		84	97						

### Partie informative

Résultats de production

du 21/01/10 au 06/06/11

	5	10	12.5	14	16	20	28	40	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	f
	Maximum	2	15	51	76	85	99	100	100	22.2	13.00	27.0	14.00	
Xf+1.25xEcart-types	2	14	50	72	83	99	100	100	20.1	13.77	29.7	15.92		0.5
Moyenne Xf	1	12	46	68	80	97	100	100	16.0	12.00	23.5	11.50	2.71	0.4
Xf-1.25xEcart-types	1	9	42	64	76	96	100	100	11.8	10.23	17.3	7.08		0.2
Minimum	1	8	39	61	75	95	100	100	11.4	11.00	20.0	9.00		0.2
Ecart-type	0.5	2.1	3.1	3.2	2.8	1.1	0.0	0.0	3.30	1.414	4.90	3.536		0.10
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	2	2	2	1	15

