

Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : MATERIAU 20/40
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

20 40

C.C.T.P

Producteur

	5	10	20	31.5	40	56	80	f
V.S.S.	5.0				99.0			2.0
V.S.I.					85.0			

Partie informative

Résultats de production

du 14/01/09 au 10/12/09

	5	10	20	31.5	40	56	80	f
Maximum	3.4	3.5	11.7	61.3	94.2	100.0	100.0	1.7
Xf+1.25xEcart-types	2.6	2.8	11.3	59.2	91.6	100.0	100.0	1.1
Moyenne Xf	1.6	1.8	9.3	53.5	88.6	100.0	100.0	0.7
Xf-1.25xEcart-types	0.7	0.8	7.4	47.8	85.7	100.0	100.0	0.2
Minimum	0.8	0.9	6.3	45.3	85.6	100.0	100.0	0.3
Ecart-type	0.75	0.80	1.55	4.55	2.37	0.00	0.00	0.30

