



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Gravillon 2/4 mm  
**Péetrographie :** Grés Précambrien  
**Elaboration :** Concassé Lavé

**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

2	4
---	---

**Norme**

XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

**Catégorie**

B III

	d/2	d	D/1.4		D	1.4D	2D		
	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8	MVR	f
Etendue e		10	30		10				
Incertitude U	1	5	6		5	1			0.3
V.S.S.+U	6	24	69		97				1.3
V.S.S.	5	19	63		92				1.0
V.S.I.		9	33		82	98	100		
V.S.I.-U		4	27		77	97			

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 04/01/11 au 28/07/11

	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8	MVR	f
Maximum	5	18	58	71	91	100	100		0.9
Xf+1.25xEcart-typ	4	16	49	64	89	100	100		0.8
Moyenne Xf	3	14	44	58	87	100	100	2.71	0.7
Xf-1.25xEcart-typ	2	11	40	53	84	100	100		0.6
Minimum	2	10	38	51	82	100	100		0.5
Ecart-type	0.6	1.9	3.8	4.2	2.2	0.0	0.0		0.10
Nombre de résultats	46	46	46	46	46	46	46	1	46

