



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 2/4 mm
Péetrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

Les caractéristiques physiques et chimiques datent du mois de Février 2011.
La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 art.8) est inférieure à 0.001 %

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2

4

XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A

	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D	AS	S	WA24	f
	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8			
Etendue e		15			15					
Incertitude U	1	5			5	1		0.1		0.3
V.S.S.+U	6	24			100			0.500		1.8
V.S.S.	5	19			95		0.200	0.400	2.5	1.5
V.S.I.		4			80	98	100			
V.S.I.-U		0			75	97				

Partie informative

Résultats de production

du 04/01/11 au 28/07/11

	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8	AS	S	WA24	f
Maximum	3	18	58	71	93	100	100				1.0
Xf+1.25xEcart-types	3	16	49	63	90	100	100				0.9
Moyenne Xf	3	14	44	58	87	100	100	0.054	0.131	1.1	0.8
Xf-1.25xEcart-types	2	11	40	53	83	100	100				0.7
Minimum	2	10	38	51	81	100	100				0.5
Ecart-type	0.4	1.9	3.8	4.2	2.7	0.0	0.0				0.10
Nombre de résultats	47	47	47	47	47	47	47	1	1	1	47

