



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 2/6.3 mm
Péetrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 6.3/10 mm.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2 6.3

XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

B III

	d/2	d		D/1.4	D	1.4D	2D									
	1	2	3.15	4	4.5	5	6.3	9	12.5	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV	f
Etendue e		10			30		10									
Incertitude U	1	5			6		5	1		4	3		3		4	0.3
V.S.S.+U	6	17			74		100			34.0	23.00		18.00			1.3
V.S.S.	5	12			68		95			30.0	20.00	35.0	15.00			1.0
V.S.I.		2			38		85	98	100						50.00	
V.S.I.-U		0			32		80	97							46.00	
Ecart-type max					9.09											

Partie informative
 Résultats de production

du 04/01/11 au 28/07/11

	1	2	3.15	4	4.5	5	6.3	9	12.5	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV	f
Maximum	3	9	31	49	62	73	92	100	100	29.9	14.00	29.0	15.00			0.9
Xf+1.25xEcart-types	2	8	28	44	56	68	91	100	100	28.0	14.03	28.9	14.96			0.8
Moyenne Xf	2	6	24	40	52	64	89	100	100	25.7	12.50	24.5	12.00	2.71	54.00	0.5
Xf-1.25xEcart-types	1	5	20	35	48	60	87	100	100	23.4	10.97	20.1	9.04			0.3
Minimum	1	3	18	33	46	57	86	100	100	21.2	11.00	20.0	9.00			0.3
Ecart-type	0.5	1.3	3.0	3.5	3.5	3.1	1.3	0.0	0.0	1.90	1.225	3.50	2.366			0.20
Nombre de résultats	65	65	65	65	65	65	65	65	65	64	6	6	6	1	1	65

