

Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : 40/80 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

40 80

C.C.T.P

Producteur

	0.063	20	40	50	63	80	100	150	f	LA	MDE
V.S.S.	2.0		20.0			99.0			2.0	45.00	45.0
V.S.I.			0.0			85.0					

Partie informative

Résultats de production

du 10/07/08 au 02/10/09

	0.063	20	40	50	63	80	100	150	f	LA	MDE
Maximum	1.5	3.8	16.6	53.2	83.8	93.6	100.0	100.0	1.5	20.00	34.4
Xf+1.25xEcart-types	1.3	2.0	14.7	50.8	79.4	91.4	100.0	100.0	1.2	20.22	35.8
Moyenne Xf	0.9	0.9	11.5	45.0	72.9	88.7	100.0	100.0	0.8	19.50	29.3
Xf-1.25xEcart-types	0.5	0.0	8.4	39.3	66.4	85.9	100.0	100.0	0.4	18.78	22.7
Minimum	0.4	0.1	7.9	37.1	64.3	85.8	100.0	100.0	0.4	19.00	22.4
Ecart-type	0.33	0.92	2.50	4.62	5.17	2.17	0.00	0.00	0.30	0.577	5.20

