



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 4/6.3 mm
Péetrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 6.3/10 mm.

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
 Norme

Classe granulaire

XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

B III

	d/2	d	D			FI	LA	LA+MDE	MDE	PSV	f
	2	4	5	6.3	9						
Etendue e		10		10							
Incertitude U	1	5		5	1	4	3		3	4	0.3
V.S.S.+U	6	23		95		34.0	23.00		18.00		1.3
V.S.S.	5	18		90		30.0	20.00	35.0	15.00		1.0
V.S.I.		8		80	98	100				50.00	
V.S.I.-U		3		75	97					46.00	

Partie informative
 Résultats de production

du 04/01/11 au 28/07/11

	2	4	5	6.3	9	12.5	FI	LA	LA+MDE	MDE	PSV	f
Maximum	2	18	49	88	100	100	28.5	14.00	29.0	15.00		0.7
Xf+1.25xEcart-types	2	15	44	85	100	100	27.2	14.03	28.9	14.96		0.6
Moyenne Xf	1	12	40	83	100	100	24.9	12.50	24.5	12.00	54.00	0.4
Xf-1.25xEcart-types	1	9	36	81	100	100	22.6	10.97	20.1	9.04		0.3
Minimum	1	8	35	80	100	100	21.0	11.00	20.0	9.00		0.2
Ecart-type	0.3	2.4	3.4	1.8	0.0	0.0	1.80	1.225	3.50	2.366		0.10
Nombre de résultats	49	49	49	49	49	49	49	6	6	6	1	49

