



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 4/6.3 mm
Péetrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

Les caractéristiques physiques et chimiques datent du mois de Mars 2010.

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 art.8) est inférieure à 0.001 %

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 6.3

XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A sauf FI B

	d/2	d		D	1.4D	2D					
	2	4	5	6.3	9	12.5	AS	FI	S	WA24	f
Etendue e		15		15							
Incertitude U	1	5		5	1		0.15	4	0.1	0.3	0.3
V.S.S.+U	6	24		100			0.350	39.0	0.500	2.8	1.8
V.S.S.	5	19		95			0.200	35.0	0.400	2.5	1.5
V.S.I.		4		80	98	100					
V.S.I.-U		0		75	97						

Partie informative

Résultats de production

du 04/01/11 au 28/07/11

	2	4	5	6.3	9	12.5	AS	FI	S	WA24	f
Maximum	2	18	49	88	100	100		28.5			0.7
Xf+1.25xEcart-types	2	15	44	85	100	100		27.2			0.6
Moyenne Xf	1	11	40	83	100	100	0.082	24.9	0.143	0.9	0.4
Xf-1.25xEcart-types	1	8	36	81	100	100		22.6			0.3
Minimum	1	6	35	80	100	100		21.0			0.2
Ecart-type	0.3	2.6	3.4	1.9	0.0	0.0		1.80			0.10
Nombre de résultats	49	49	49	49	49	49	1	49	1	1	49

