

Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Tout-Venant 0/20 mm
Pétrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 20

GTR

B3

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	MB	MDE	VBS
V.S.S.		12.00					70.00			99.00		45.00		45.00	0.20
V.S.I.										85.00					

Partie informative

Résultats de production

du 26/11/08 au 26/11/09

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	10	20	28	LA	MB	MDE	VBS
Maximum	9.60	10.18	11.27	13.63	16.72	21.37	29.02	41.48	74.50	99.00	100.00	21.00	2.71	32.20	0.11
Plage de fabrication Inconnu	8.30	8.82	9.79	11.88	14.72	19.13	27.04	39.59	72.23	98.49	100.00	20.00	2.21	27.20	0.10
Moyenne Xf	8.30	8.82	9.79	11.88	14.72	19.13	27.04	39.59	72.23	98.49	100.00	20.00	2.21	27.20	0.10
Plage de fabrication Inconnu	8.30	8.82	9.79	11.88	14.72	19.13	27.04	39.59	72.23	98.49	100.00	20.00	2.21	27.20	0.10
Minimum	6.40	6.88	7.78	9.51	12.00	16.04	23.87	35.85	68.65	98.18	100.00	19.00	1.70	22.20	0.09

