



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Grave pour ECF  
**Péetrographie :** Grés Précambrien  
**Elaboration :** Reconstitué

**Partie contractuelle**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

0 10

**Norme**

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

**Code**

a

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	D/2 5	6.3	8	D 10	1.4D 14	2D 20	MB	MVR
Etendue e	6							20			10				
Incertitude U	2							3			2	1		0.5	
V.S.S.+U	13.0							82			100			2.50	
V.S.S.	11.0							79			99			2.00	
V.S.I.	5.0							59			89	98	100		
V.S.I.-U	3.0							56			87	97			
Ecart-type max	1.82							6.06							

**Partie informative**  
 Résultats de production

du 20/05/09 au 05/09/16

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	20	MB	MVR
Maximum	9.0	12.2	16.5	23.4	35	53	71	78	85	93	98	100	100	0.94	
Xf+1.25xEcart-types	8.7	11.5	15.4	22.5	33	51	68	76	85	93	98	100	100	0.89	
Moyenne Xf	7.8	10.4	14.2	20.2	30	48	65	72	82	91	98	100	100	0.82	2.70
Xf-1.25xEcart-types	6.9	9.2	13.0	18.0	26	44	61	69	79	88	97	100	100	0.75	
Minimum	6.9	9.1	13.0	17.9	24	45	62	68	78	88	96	100	100	0.76	
Ecart-type	0.73	0.91	0.98	1.78	2.7	2.7	2.8	2.8	2.4	1.7	0.7	0.0	0.0	0.056	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1

