



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Grave pour ECF  
**Pétrographie :** Grès Précambrien  
**Elaboration :** Reconstitué

**Partie contractuelle**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 6.3

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code

a

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D/2 3.15	4	D 6.3	1.4D 9	2D 12.5	MB	MVR
Etendue e	6						20		10				
Incertitude U	2						4		2	1		0.5	
V.S.S.+U	13.0						72		100			2.50	
V.S.S.	11.0						68		98			2.00	
V.S.I.	5.0						48		88	98	100		
V.S.I.-U	3.0						44		86	97			
Ecart-type max	1.82						6.06						

**Partie informative**  
 Résultats de production

du 30/03/16 au 30/09/16

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	6.3	9	12.5	MB	MVR
Maximum	8.2	10.4	14.0	19.9	29	47	65	76	96	100	100	0.98	
Xf+1.25xEcart-types	8.0	10.2	13.8	19.8	29	46	63	73	96	100	100	0.92	
Moyenne Xf	7.1	9.3	12.6	18.1	26	43	58	68	94	100	100	0.77	2.70
Xf-1.25xEcart-types	6.2	8.3	11.4	16.3	24	39	54	64	93	100	100	0.61	
Minimum	5.8	7.8	10.5	15.0	22	37	52	61	91	100	100	0.49	
Ecart-type	0.69	0.76	0.97	1.41	2.1	2.9	3.7	3.9	1.4	0.0	0.0	0.124	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1

