



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Gravillon 10/14 mm  
**Péetrographie :** Grés Précambrien  
**Elaboration :** Concassé Lavé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure à 0.001 %.

Les essais physiques et chimiques datent du mois de mai 2016.

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 14

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A

	d/2	d		D	1.4D	2D								
	5	10	12.5	14	20	28	AS	f	FI	LA	MVR	S	WA24	Na2OEq
Etendue e		15		15										
Incertitude U	1	5		5	1		0.15	0.3	4	3		0.1	0.3	
V.S.S.+U	6	25		100			0.350	1.8	24.0	33.00		0.500	2.8	
V.S.S.	5	20		95			0.200	1.5	20.0	30.00		0.400	2.5	
V.S.I.		5		80	98	100								
V.S.I.-U		0		75	97									

### Partie informative

Résultats de production

du 13/03/17 au 18/09/17

	5	10	12.5	14	20	28	AS	f	FI	LA	MVR	S	WA24	Na2OEq
Maximum	3	18	68	92	100	100		0.7	20.0	14.00				
Xf+1.25xEcart-types	2	18	66	91	100	100		0.5	18.2	14.44				
Moyenne Xf	1	15	61	88	100	100	0.013	0.3	14.8	13.00	2.71	0.141	0.4	0.0057
Xf-1.25xEcart-types	1	12	55	85	100	100		0.1	11.3	11.56				
Minimum	1	11	50	84	100	100		0.1	10.4	12.00				
Ecart-type	0.6	2.2	4.5	2.3	0.0	0.0		0.10	2.80	1.155				
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	1	15	15	4	1	1	1	1

