



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 10/14 mm
Péetrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 14

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B III

	d/2	d		D	1.4D	2D		f	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV
	5	10	12.5	14	20	28								
Etendue e		10		10										
Incertitude U	1	5		5	1			0.3	4	3	4	3		4
V.S.S.+U	6	25		99				1.3	29.0	28.00	39.0	23.00		
V.S.S.	5	20		94				1.0	25.0	25.00	35.0	20.00		
V.S.I.		10		84	98	100								50.00
V.S.I.-U		5		79	97									46.00

Partie informative

Résultats de production

du 13/03/17 au 18/09/17

	5	10	12.5	14	20	28	f	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV
Maximum	3	18	68	92	100	100	0.7	21.5	14.00	30.0	16.00		
Xf+1.25xEcart-types	2	17	66	91	100	100	0.5	18.6	14.44	31.0	16.63		
Moyenne Xf	1	15	61	88	100	100	0.3	14.9	13.00	27.8	14.75	2.71	56.00
Xf-1.25xEcart-types	1	12	55	85	100	100	0.1	11.1	11.56	24.5	12.88		
Minimum	1	11	50	84	100	100	0.1	10.4	12.00	25.0	13.00		
Ecart-type	0.6	2.2	4.5	2.3	0.0	0.0	0.10	3.00	1.155	2.60	1.500		
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	4	4	4	1	1

