



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Gravillon 2/4 mm  
**Péetrographie :** Grés Précambrien  
**Elaboration :** Concassé Lavé

**Client :** Controle interne

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage  
Norme

Classe granulaire

2 4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

A

	d/2	d	D				2D		AS	f	MVR	S	WA24	Na2OEq
	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8							
Etendue e		15			15									
Incertitude U	1	5			5	1		0.15	0.3		0.1	0.5		
V.S.S.+U	6	25			100			0.350	1.8		0.500	3.0		
V.S.S.	5	20			96			0.200	1.5		0.400	2.5		
V.S.I.		5			81	98	100							
V.S.I.-U		0			76	97								

### Partie informative

Résultats de production

du 23/03/17 au 12/09/17

	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8	AS	f	MVR	S	WA24	Na2OEq
Maximum	5	18	56	67	90	100	100		1.2				
Xf+1.25xEcart-types	4	17	51	62	90	100	100		1.1				
Moyenne Xf	3	15	46	58	88	100	100	0.040	0.7	2.74	0.163	0.7	0.0118
Xf-1.25xEcart-types	2	13	42	54	86	100	100		0.4				
Minimum	2	11	42	54	83	100	100		0.3				
Ecart-type	0.8	1.6	3.6	3.5	1.8	0.1	0.0		0.30				
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	1	24	1	1	1	1

