



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 2/4 mm
Péetrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

Client : Controle interne

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2

4

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B III

	d/2	d	D/1.4		D	1.4D	2D		
	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8	f	MVR
Etendue e		10	30		10				
Incertitude U	1	5	6		5	1		0.3	
V.S.S.+U	6	25	69		100			1.3	
V.S.S.	5	20	63		95			1.0	
V.S.I.		10	33		85	98	100		
V.S.I.-U		5	27		80	97			
Ecart-type max			9.09						

Partie informative

Résultats de production

du 23/03/17 au 12/09/17

	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8	f	MVR
Maximum	5	18	56	67	90	100	100	0.9	
Xf+1.25xEcart-types	4	17	51	62	90	100	100	0.8	
Moyenne Xf	3	15	46	58	88	100	100	0.6	2.74
Xf-1.25xEcart-types	2	13	42	54	86	100	100	0.4	
Minimum	2	11	42	54	85	100	100	0.3	
Ecart-type	0.8	1.6	3.6	3.5	1.6	0.1	0.0	0.20	
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	24	1

