



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 2/6.3 mm
Péetrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

Client : Controle interne

Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 6.3/10 mm.

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2 6.3

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A sauf FI B

	d/2		d			D		2D		AS	f	FI	LA	MVR	S	WA24	Na2OEq
	1	2	3.15	4.5	5	6.3	9	12.5									
Etendue e		15				15											
Incertitude U	1	5				5	1		0.15	0.3	4	3		0.1	0.3		
V.S.S.+U	6	22				100			0.350	1.8	39.0	33.00		0.500	2.8		
V.S.S.	5	17				97			0.200	1.5	35.0	30.00		0.400	2.5		
V.S.I.		2				82	98	100									
V.S.I.-U		0				77	97										

Partie informative

Résultats de production

du 20/03/17 au 14/09/17

	1	2	3.15	4.5	5	6.3	9	12.5	AS	f	FI	LA	MVR	S	WA24	Na2OEq
Maximum	5	14	39	66	75	93	100	100		0.6	29.0	15.00				
Xf+1.25xEcart-types	3	11	34	61	70	93	100	100		0.5	27.9	14.54				
Moyenne Xf	2	8	29	55	65	89	100	100	0.018	0.3	24.7	13.25	2.68	0.206	0.8	0.0044
Xf-1.25xEcart-types	1	6	24	49	59	86	100	100		0.2	21.6	11.96				
Minimum	1	4	22	44	55	85	100	100		0.1	18.0	12.00				
Ecart-type	0.8	2.3	4.2	4.9	4.6	2.7	0.1	0.0		0.10	2.50	1.035				
Nombre de résultats	43	43	43	43	43	43	43	43	1	43	43	8	1	1	1	1

