



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 2/6.3 mm
Péetrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

Client : Controle interne

Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 6.3/10 mm.

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2 6.3

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B III

	d/2	d	D/1.4		D	1.4D	2D	f	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV
	1	2	3.15	4	4.5	5	6.3	9	12.5					
Etendue e		10			30		10							
Incertitude U	1	5			6		5	1		0.3	4	3	4	3
V.S.S.+U	6	19			76		100			1.3	34.0	28.00	39.0	23.00
V.S.S.	5	14			70		95			1.0	30.0	25.00	35.0	20.00
V.S.I.		4			40		85	98	100					50.00
V.S.I.-U		0			34		80	97						46.00
Ecart-type max					9.09									

Partie informative

Résultats de production

du 20/03/17 au 14/09/17

	1	2	3.15	4	4.5	5	6.3	9	12.5	f	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV
Maximum	5	14	39	53	66	75	93	100	100	0.6	29.0	15.00	32.0	18.00		
Xf+1.25xEcart-types	3	11	34	50	61	70	93	100	100	0.5	27.8	14.54	29.7	16.14		
Moyenne Xf	2	8	29	44	55	65	89	100	100	0.3	24.7	13.25	27.0	13.75	2.68	56.00
Xf-1.25xEcart-types	1	6	24	39	49	59	86	100	100	0.2	21.6	11.96	24.3	11.36		
Minimum	1	4	22	33	44	55	85	100	100	0.1	18.0	12.00	25.0	12.00		
Ecart-type	0.8	2.3	4.2	4.6	4.9	4.6	2.7	0.1	0.0	0.10	2.50	1.035	2.10	1.909		
Nombre de résultats	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	8	8	8	1	1

