



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : GRAVILLON 4/10 mm
Péetrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure à 0.001%.

Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 6.3/10 mm.

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 10

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A sauf FI B

	d/2	d								D	1.4D	2D	AS	f	FI	LA	MVR	S	WA24	Na2OEq	
	2	4	4.5	5	6.3	8	10	14	20												
Etendue e		15						15													
Incertitude U	1	5						5	1			0.15	0.3	4	3			0.1	0.3		
V.S.S.+U	6	21						100				0.350	1.8	39.0	33.00			0.500	2.8		
V.S.S.	5	16						98				0.200	1.5	35.0	30.00			0.400	2.5		
V.S.I.		1						83	98	100											
V.S.I.-U		0						78	97												

Partie informative

Résultats de production

du 31/01/17 au 19/09/17

	2	4	4.5	5	6.3	8	10	14	20	AS	f	FI	LA	MVR	S	WA24	Na2OEq
Maximum	3	10	17	27	53	73	95	100	100		0.9	21.4	15.00				
Xf+1.25xEcart-types	3	10	16	25	50	73	94	100	100		0.9	20.7	14.54				
Moyenne Xf	3	9	14	22	46	70	93	100	100	0.006	0.7	18.7	13.25	2.72	0.088	0.8	0.0082
Xf-1.25xEcart-types	2	7	12	19	42	67	92	100	100		0.5	16.8	11.96				
Minimum	2	6	12	18	40	64	90	100	100		0.5	16.1	12.00				
Ecart-type	0.4	1.1	1.6	2.3	3.3	2.3	1.2	0.1	0.0		0.10	1.60	1.035				
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	15	8	1	1	1	1

