



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : GRAVILLON 4/10 mm
Péetrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé

les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 6.3/10 mm.

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B III

	d/2	d								D	1.4D	2D					
	2	4	4.5	5	6.3	8	10	14	20	f	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV	
Etendue e		10						10									
Incertitude U	1	5					5	1		0.3	4	3	3	3		4	
V.S.S.+U	6	19					100		1.3	29.0	28.00	38.0	23.00				
V.S.S.	5	14					96		1.0	25.0	25.00	35.0	20.00				
V.S.I.		4					86	98	100							50.00	
V.S.I.-U		0					81	97								46.00	
Ecart-type max																	

Partie informative

Résultats de production

du 31/01/17 au 19/09/17

	2	4	4.5	5	6.3	8	10	14	20	f	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV
Maximum	3	10	17	27	53	73	95	100	100	0.9	21.4	15.00	32.0	18.00		
Xf+1.25xEcart-types	3	10	16	25	50	73	94	100	100	0.9	20.7	14.54	29.7	16.00		
Moyenne Xf	3	9	14	22	46	70	93	100	100	0.7	18.7	13.25	26.8	13.50	2.72	56.00
Xf-1.25xEcart-types	2	7	12	19	42	67	92	100	100	0.5	16.8	11.96	23.8	11.00		
Minimum	2	6	12	18	40	64	90	100	100	0.5	16.1	12.00	24.0	12.00		
Ecart-type	0.4	1.1	1.6	2.3	3.3	2.3	1.2	0.1	0.0	0.10	1.60	1.035	2.40	2.000		
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	8	8	8	1	1

