



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Gravillon 4/6.3 mm  
**Péetrographie :** Grés Précambrien  
**Elaboration :** Concassé Lavé

**Client :** Controle interne

Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 6.3/10 mm.

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 6.3

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B III

	d/2	d	D			f	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV
	2	4	5	6.3	9							
Etendue e		10		10								
Incertitude U	1	5		5	1	0.3	4	3	3	3		4
V.S.S.+U	6	24		95		1.3	34.0	28.00	38.0	23.00		
V.S.S.	5	19		90		1.0	30.0	25.00	35.0	20.00		
V.S.I.		9		80	98	100						50.00
V.S.I.-U		4		75	97							46.00
Ecart-type max												

### Partie informative

Résultats de production

du 23/03/17 au 07/09/17

	2	4	5	6.3	9	12.5	f	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV
Maximum	4	17	49	88	100	100	0.5	29.0	15.00	32.0	18.00		
Xf+1.25xEcart-types	3	15	43	87	100	100	0.5	26.6	14.54	29.7	16.14		
Moyenne Xf	2	12	39	84	100	100	0.3	23.2	13.25	27.0	13.75	2.65	56.00
Xf-1.25xEcart-types	1	10	34	81	100	100	0.1	19.7	11.96	24.3	11.36		
Minimum	1	9	33	80	100	100	0.1	16.0	12.00	25.0	12.00		
Ecart-type	0.9	2.2	3.7	2.3	0.1	0.0	0.10	2.70	1.035	2.10	1.909		
Nombre de résultats	42	42	42	42	42	42	42	42	8	8	8	1	1

