



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 6.3/10 mm
Péetrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure à 0.001.

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

6.3 10

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

A

	d/2	d		D	1.4D	2D								
	3.15	6.3	8	10	14	20	AS	f	FI	LA	MVR	S	WA24	Na2OEq
Etendue e		15		15										
Incertitude U	1	5		5	1		0.15	0.3	4	3		0.1	0.3	
V.S.S.+U	6	23		100			0.350	1.8	24.0	33.00		0.500	2.8	
V.S.S.	5	18		95			0.200	1.5	20.0	30.00		0.400	2.5	
V.S.I.		3		80	98	100								
V.S.I.-U		0		75	97									

Partie informative

Résultats de production

du 23/03/17 au 18/09/17

	3.15	6.3	8	10	14	20	AS	f	FI	LA	MVR	S	WA24	Na2OEq
Maximum	3	14	50	92	100	100		0.5	20.0	15.00				
Xf+1.25xEcart-types	2	13	47	90	100	100		0.4	19.7	14.54				
Moyenne Xf	1	10	41	87	100	100	0.025	0.2	15.8	13.25	2.73	0.193	0.6	0.0039
Xf-1.25xEcart-types	0	7	36	84	100	100		0.1	11.9	11.96				
Minimum	0	6	34	83	99	100		0.1	10.0	12.00				
Ecart-type	0.6	2.6	4.5	2.4	0.1	0.0		0.10	3.10	1.035				
Nombre de résultats	47	47	47	47	47	47	1	47	47	8	1	1	1	1

