



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Gravillon 20/40 mm
Péetrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé

Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 10/14 mm issue du concassage du 20/40 mm.

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

20 40

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13043

C III

	d/2	d	D			1.4D	2D	f	LA	LA+MDE	MDE
	10	20	25	31.5	40	56	80				
Etendue e		10			10						
Incertitude U	1	5			5	1		0.3	3	4	3
V.S.S.+U	6	23			100			2.3	33.00	49.0	28.00
V.S.S.	5	18			99			2.0	30.00	45.0	25.00
V.S.I.		8			89	98	100				
V.S.I.-U		3			84	97					

Partie informative

Résultats de production

du 11/04/13 au 25/08/16

	10	20	25	31.5	40	56	80	f	LA	LA+MDE	MDE
Maximum	3	17	43	72	97	100	100	0.9			
Xf+1.25xEcart-types	3	16	41	71	97	100	100	0.8			
Moyenne Xf	2	13	35	65	94	100	100	0.6	16.00	33.0	17.00
Xf-1.25xEcart-types	1	9	29	59	91	100	100	0.4			
Minimum	1	8	28	57	90	100	100	0.4			
Ecart-type	0.7	2.8	4.6	4.7	2.1	0.0	0.0	0.20			
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	1	1	1

