



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Matériau 40/80 mm  
**Péetrographie :** Grés Précambrien  
**Elaboration :** Concassé

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

40 80

Norme

Norme Interne

Code

Prod

	20	40	50	63	80	150	f
V.S.S.	5.00	20.00			99.00		3.0
V.S.I.		1.00			85.00		

### Partie informative Résultats de production

du 02/05/11 au 06/12/16

	20	40	50	63	80	150	f
Maximum	3.80	16.60	55.10	82.10	94.10	100.00	1.0
Moyenne Xf	1.77	11.88	45.95	72.10	90.46	100.00	0.7
Minimum	0.90	7.90	40.00	65.10	85.80	100.00	0.3
Écart-type	0.842	2.476	4.214	4.809	2.406	0.000	0.20
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15

