



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Sable 0/2 mm  
**Péetrographie :** Grés Précambrien  
**Elaboration :** Concassé

**Client :** Contrôle interne

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

A f22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D 2	2D 4	AS	MB	MVR	S	WA24
Etendue e	10		50		40	10						
Incertitude U	2		4		4	5	1	0.15	0.5		0.1	0.3
V.S.S.+U	24.0		58		87	100		0.350	2.00		0.500	2.8
V.S.S.	22.0		54		83	99		0.200	1.50		0.400	2.5
V.S.I.	12.0		4		43	89	95					
V.S.I.-U	10.0		0		39	84	94					
Ecart-type max	3.03		15.15		12.12							

### Partie informative

Résultats de production

du 13/03/17 au 04/09/17

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	AS	MB	MVR	S	WA24
Maximum	18.8	25	34	51	73	98	100	100		1.20			
Xf+1.25xEcart-types	17.5	23	33	49	71	98	100	100		1.05			
Moyenne Xf	15.6	21	30	45	67	96	100	100	0.073	0.84	2.68	0.254	1.7
Xf-1.25xEcart-types	13.8	19	28	42	64	95	100	100		0.63			
Minimum	13.0	17	27	42	63	95	100	100		0.50			
Ecart-type	1.48	1.7	2.0	2.5	2.6	0.9	0.1	0.0		0.168			
Nombre de résultats	26	26	26	26	26	26	26	26	1	26	1	1	1

