



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Sable 0/2 mm  
**Péetrographie :** Grés Précambrien  
**Elaboration :** Concassé

**Client :** Controle interne

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 2

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

a

	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4D 2.8	2D 4	MB	MVR
Etendue e	6				20	10				
Incertitude U	2				4	2	1		0.5	
V.S.S.+U	21.0				78	100			2.50	
V.S.S.	19.0				74	99			2.00	
V.S.I.	13.0				54	89	98	100		
V.S.I.-U	11.0				50	87	97			
Ecart-type max	1.82				6.06					

### Partie informative

Résultats de production

du 13/03/17 au 04/09/17

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	MB	MVR
Maximum	18.8	25.0	34.5	51.0	73	98	100	100	1.20	
Xf+1.25xEcart-types	17.5	23.4	32.8	48.5	71	98	100	100	1.05	
Moyenne Xf	15.6	21.3	30.3	45.4	67	96	100	100	0.84	2.68
Xf-1.25xEcart-types	13.8	19.2	27.9	42.4	64	95	100	100	0.63	
Minimum	13.0	17.0	27.0	41.6	63	95	100	100	0.50	
Ecart-type	1.48	1.69	1.97	2.46	2.6	0.9	0.1	0.0	0.168	
Nombre de résultats	26	26	26	26	26	26	26	26	26	1

