



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : SABLE LAVE 0/3.15 mm
Péetrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

Sable agréé par le SPANC du Conseil Départemental du Calvados.

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 3.15

XP P 16-603

DTU 64-1

	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	MB
V.S.S.	4.00	10.00	38.00	72.00	93.00	98.00	100.00	
V.S.I.		2.00	15.00	34.00	54.00	68.00	78.00	

Partie informative

Résultats de production

du 04/07/16 au 05/12/16

	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	MB
Maximum	3.80	9.15	30.90	57.83	88.61	98.00	99.74	0.60
Fuseau de fabrication Inconnu	3.10	8.51	26.87	53.65	83.96	97.46	99.50	0.54
Moyenne Xf	3.10	8.51	26.87	53.65	83.96	97.46	99.50	0.54
Fuseau de fabrication Inconnu	3.10	8.51	26.87	53.65	83.96	97.46	99.50	0.54
Minimum	2.49	7.38	23.80	49.00	78.90	96.48	99.07	0.50
Ecart-type	0.401	0.561	2.518	2.887	3.026	0.470	0.222	0.035
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16

