



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : SABLE LAVE 0/3.15 mm
Péetrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 3.15

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

a

	D											
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	MB	MVR
Etendue e	6					20	10					
Incertitude U	1					4	2		1		0.5	
V.S.S.+U	9.0					99	100				2.50	
V.S.S.	8.0					95	99				2.00	
V.S.I.	2.0					75	89		100	100		
V.S.I.-U	1.0					71	87		99			
Ecart-type max	1.82					6.06						

Partie informative

Résultats de production

du 10/04/17 au 12/09/17

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	MB	MVR
Maximum	4.9	12.0	22.3	35.5	59	90	99	100	100	100	0.65	
Xf+1.25xEcart-types	4.5	10.8	22.0	36.6	58	88	99	100	100	100	0.60	
Moyenne Xf	3.3	9.6	19.0	32.9	54	85	98	99	100	100	0.54	2.73
Xf-1.25xEcart-types	2.1	8.3	16.0	29.2	51	82	98	99	100	100	0.49	
Minimum	2.1	7.4	15.4	24.9	49	80	97	99	100	100	0.45	
Ecart-type	0.96	1.00	2.39	2.96	3.0	2.5	0.5	0.3	0.0	0.0	0.047	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1

