



Producteur : CROUAY
Granulats : Sable Lavé 0/2 mm

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Catégorie

A

Classe granulaire

0 2

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | D 2 | 2.8 | 2D 4 | FM | MB |
|----------------|-------|-------|------|-----|-----|--------|-----|---------|------|------|
| Entendue e | 6 | | 50 | | 40 | 10 | | | 0.6 | |
| Incertitude U | | | 2 | | 3 | 5 | 1 | | 0.15 | 0.5 |
| V.S.S.+U | | | 52 | | 100 | 100 | | | 3.25 | 2.00 |
| V.S.S. | 10.0 | | 50 | | 98 | 99 | | | 3.10 | 1.50 |
| V.S.I. | | | 0 | | 58 | 89 | 95 | | 2.50 | |
| V.S.I.-U | | | 0 | | 55 | 84 | 94 | | 2.35 | |
| Ecart-type max | | | | | | | | | | |

Partie informative
 Résultats de production

du 14/06/16 au 11/08/17

| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2.8 | 4 | FM | MB |
|---------------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Maximum | 1.2 | 2 | 8 | 32 | 92 | 99 | 100 | 100 | 2.88 | 0.56 |
| Xf+1.25xEcart-types | 1.2 | 2 | 7 | 31 | 89 | 98 | 99 | 100 | 2.88 | 0.54 |
| Moyenne Xf | 0.9 | 1 | 6 | 28 | 87 | 96 | 99 | 100 | 2.81 | 0.52 |
| Xf-1.25xEcart-types | 0.7 | 1 | 5 | 25 | 84 | 95 | 98 | 100 | 2.75 | 0.50 |
| Minimum | 0.7 | 1 | 5 | 24 | 83 | 95 | 98 | 100 | 2.69 | 0.49 |
| Ecart-type | 0.20 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.050 | 0.016 |
| Nombre de résultats | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

