



Producteur : CROUAY
Granulats : Sable Lavé 0/2 mm

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

a

	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4D 2.8	2D 4	MB
Etendue e	6				20	10			
Incertitude U	1				3	2	1	0	0.5
V.S.S.+U	7.0				100	100			2.50
V.S.S.	6.0				98	99			2.00
V.S.I.	0.0				78	89	98	100	
V.S.I.-U	0.0				75	87	97	100	
Ecart-type max	1.82				6.06				

Partie informative
 Résultats de production

du 14/06/16 au 11/08/17

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	MB
Maximum	1.2	1.9	8.4	32.0	92	99	100	100	0.56
Xf+1.25xEcart-types	1.2	1.8	7.2	30.6	89	98	99	100	0.54
Moyenne Xf	0.9	1.4	6.0	28.0	87	96	99	100	0.52
Xf-1.25xEcart-types	0.7	1.1	4.8	25.5	84	95	98	100	0.50
Minimum	0.7	1.0	4.7	24.0	83	95	98	100	0.49
Ecart-type	0.20	0.28	0.94	2.05	2.1	1.0	0.5	0.0	0.016
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15

