



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Tout Venant 0/120 mm
Péetrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé

Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 10/14 mm.

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 120

GTR

R 42

	0.08	0.2	0.5	2	4	5	10	20	40	50	80	125	200	LA	MDE	VBS
V.S.S.	12.00													99.00	45.00	0.20
V.S.I.														85.00		

Partie informative

Résultats de production

du 11/03/14 au 26/10/16

	0.08	0.2	0.5	2	4	5	10	20	40	50	80	125	200	LA	MDE	VBS
Maximum	5.10	6.40	8.30	14.50	20.20	21.20	33.90	45.67	65.10	74.20	88.66	97.35	100.00	28.00	50.00	0.16
Moyenne Xf	3.92	5.02	6.72	11.90	16.51	18.06	28.67	39.16	60.03	66.37	83.34	93.91	100.00	26.75	46.50	0.11
Minimum	3.00	4.00	5.30	10.00	13.90	13.50	24.70	33.10	47.00	58.80	79.75	88.09	100.00	25.00	43.00	0.05
Ecart-type	0.599	0.666	0.878	1.301	1.769	2.016	2.921	3.029	4.371	4.165	2.923	2.403	0.000	1.500	3.109	0.028
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4	4	15

