



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Tout-venant 0/31.5 mm  
**Pétrographie :** Grès Précambrien  
**Elaboration :** Concassé

Sous-classe B32 : LA >45 ou MDE >45.

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 31.5

GTR B 3

B 32

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	8	10	16	20	31.5	45	63	LA	MDE	VBS
V.S.S.		12.0					70.0							99.0			45.00		0.20
V.S.I.														85.0					

### Partie informative Résultats de production

du 16/02/11 au 21/11/16

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	8	10	16	20	31.5	45	63	LA	MDE	VBS
Maximum	7.7	8.1	8.9	10.7	13.4	17.6	24.9	34.1	40.2	52.9	62.0	78.2	86.5	98.8	100.0	100.0	26.00	45.00	0.15
Xf+1.25xEcart-types	7.6	8.0	8.8	10.4	12.9	16.4	23.1	32.2	37.9	50.2	58.1	76.6	86.3	98.9	100.0	100.0	25.95	46.54	0.13
Moyenne Xf	6.3	6.6	7.3	8.8	10.8	14.0	19.7	28.7	34.2	46.0	53.3	72.3	83.1	97.0	100.0	100.0	24.75	43.00	0.10
Xf-1.25xEcart-types	5.0	5.3	5.9	7.2	8.7	11.6	16.3	25.1	30.5	41.7	48.6	68.0	79.9	95.0	100.0	100.0	23.55	39.46	0.07
Minimum	4.7	4.9	5.0	6.3	7.1	10.3	15.6	24.4	30.4	41.1	48.3	66.6	78.7	93.1	100.0	100.0	24.00	39.00	0.07
Ecart-type	1.04	1.08	1.14	1.28	1.68	1.93	2.71	2.84	2.96	3.37	3.79	3.43	2.55	1.56	0.00	0.00	0.957	2.828	0.021
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4	4	15

