



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Tout-venant 0/40 mm
Péetrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 40

Norme

GTR

Code

B 32

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	10	16	20	31.5	40	80	LA	MDE	VBS
V.S.S.		12.00					70.00							99.00		45.00		0.20
V.S.I.														85.00				

Partie informative

Résultats de production

du 11/12/12 au 24/11/16

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	10	16	20	31.5	40	80	LA	MDE	VBS
Maximum	7.70	8.13	8.93	10.70	13.36	17.59	24.89	36.06	55.93	64.94	84.20	91.38	94.87	99.00	100.00	25.00	43.00	0.11
Fuseau de fabrication inconnu	6.18	6.56	7.28	8.73	10.73	13.93	19.58	28.54	45.84	53.08	72.94	83.26	92.56	97.45	100.00	23.20	41.20	0.09
Moyenne Xf	6.18	6.56	7.28	8.73	10.73	13.93	19.58	28.54	45.84	53.08	72.94	83.26	92.56	97.45	100.00	23.20	41.20	0.09
Fuseau de fabrication inconnu	6.18	6.56	7.28	8.73	10.73	13.93	19.58	28.54	45.84	53.08	72.94	83.26	92.56	97.45	100.00	23.20	41.20	0.09
Minimum	4.20	4.48	5.00	6.30	7.10	10.30	15.60	23.45	38.19	45.81	66.58	76.19	90.48	94.60	100.00	20.00	39.00	0.06
Ecart-type	1.115	1.140	1.197	1.338	1.754	2.047	2.777	3.830	4.970	5.582	4.730	3.655	1.367	1.356	0.000	1.924	1.789	0.013
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5	5	15

