



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Tout venant 0/80 mm
Péetrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 80

Norme

GTR

Code

C2

	0.08	0.2	0.5	2	5	10	20	40	50	80	150	VBS
V.S.S.	12.00									99.00		0.20
V.S.I.										85.00	100.00	

Partie informative
 Résultats de production

du 10/09/11 au 01/03/16

	0.08	0.2	0.5	2	5	10	20	40	50	80	150	VBS
Maximum	6.60	8.50	11.80	21.63	33.35	44.20	57.80	77.36	86.54	96.74	100.00	0.12
Moyenne Xf	5.34	7.02	9.58	17.73	28.50	36.64	50.66	71.49	80.34	92.59	100.00	0.10
Minimum	4.00	5.50	8.50	14.62	24.85	31.40	42.64	64.64	73.49	89.10	100.00	0.07
Ecart-type	0.848	0.953	1.046	1.961	2.538	3.673	3.755	3.665	3.460	2.272	0.000	0.016
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

