



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Sable 0/2 mm  
**Pétrographie :** Grès Précambrien  
**Elaboration :** Concassé

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.  
 Les essais physiques et chimiques datent du mois de juillet 2018.

**Partie contractuelle**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

0 2

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A f22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	AS	MB	S	WA24
Etendue e	10		50		40	10						
Incertitude U	2		4		4	5	1		0.15	0.5	0.1	0.3
V.S.S.+U	24.0		58		87	100			0.350	2.00	0.500	2.8
V.S.S.	22.0		54		83	99			0.200	1.50	0.400	2.5
V.S.I.	12.0		4		43	89	95					
V.S.I.-U	10.0		0		39	84	94					
Ecart-type max	3.03		15.15		12.12							

**Partie informative**  
 Résultats de production

du 03/07/18 au 18/12/18

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	AS	MB	S	WA24
Maximum	17.5	23	33	49	70	98	100	100		1.32		
X <sub>H</sub> +1.25xEcart-types	16.0	22	32	49	71	97	100	100		1.19		
Moyenne Xf	14.3	20	30	45	67	97	100	100	0.009	0.99	0.137	1.1
X <sub>L</sub> -1.25xEcart-types	12.5	18	28	42	62	96	100	100		0.80		
Minimum	10.7	16	26	39	56	95	100	100		0.70		
Ecart-type	1.42	1.6	1.9	2.6	3.7	0.6	0.1	0.0		0.156		
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	1	21	1	1

