



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** Sable 0/2 mm  
**Pétrographie :** Grès Précambrien  
**Elaboration :** Concassé

**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

a

	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4D 2.8	2D 4	MB
Etendue e	6				20	10			
Incertitude U	2				4	2	1		0.5
V.S.S.+U	21.0				78	100			2.50
V.S.S.	19.0				74	99			2.00
V.S.I.	13.0				54	89	98	100	
V.S.I.-U	11.0				50	87	97		
Ecart-type max	1.82				6.06				

**Partie informative**

Résultats de production

jusqu'au 18/12/18

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	MB
Maximum	15.2	21.5	31.6	47.8	69	98	100	100	1.32
Xf+1.25xEcart-types	15.1	21.5	31.7	48.0	70	97	100	100	1.21
Moyenne Xf	14.2	19.9	29.6	44.8	66	96	100	100	1.02
Xf-1.25xEcart-types	13.2	18.2	27.5	41.6	62	96	100	100	0.83
Minimum	13.0	16.3	26.6	38.9	56	95	100	100	0.74
Ecart-type	0.73	1.33	1.69	2.55	3.3	0.6	0.1	0.0	0.152
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15

