



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Sable 0/2 mm Lavé ESQUAY
Péetrographie : Alluvionnaire

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 2

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Limites normalisées a

	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2	D	1.4D	2D	f	FM	MB
Etendue e	6				20	10					
Incertitude U	1				3	2	1	0			0.5
V.S.S.+U						100					2.50
V.S.S.						99					2.00
V.S.I.						85	98	100			
V.S.I.-U						83	97	100			
Ecart-type max	1.82				6.06						

Partie informative
 Résultats de production

du 07/02/11 au 20/06/18

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	FM	MB
Maximum	0.6	2.0	32.9	74.1	89	98	100	100	0.6	2.26	0.52
Xf+1.25xEcart-types	0.6	2.0	33.9	72.2	88	98	100	100	0.6	2.24	0.59
Moyenne Xf	0.4	1.6	27.4	68.4	87	97	99	100	0.4	2.18	0.44
Xf-1.25xEcart-types	0.3	1.3	20.9	64.6	85	97	99	100	0.3	2.13	0.29
Minimum	0.2	0.7	15.9	63.2	84	96	98	100	0.2	2.12	0.24
Ecart-type	0.13	0.31	5.18	3.03	1.2	0.3	0.4	0.0	0.10	0.040	0.116
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

