



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : SABLE LAVE 0/3.15 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	3.15
---	------

Norme NFP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

A

							D	1.4D			
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	8	FM	MB
Etendue e	6		40		40			10		0.6	
Incertitude U	1		2		4			2		0.15	0.5
V.S.S.+U	9.0		42		79			100		3.45	2.00
V.S.S.	8.0		40		75			100		3.30	1.50
V.S.I.	2.0		0		35			90	100	2.70	
V.S.I.-U	1.0		0		31			88		2.55	
Ecart-type max	1.82		12.12		12.12						

Partie informative
 Résultats de production

du 05/09/18 au 04/12/18

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	8	FM	MB
Maximum	2.9	9	21	35	61	89	99	100	100	3.22	0.77
Xf+1.25xEcart-types	2.5	8	18	33	57	88	99	100	100	3.28	0.59
Moyenne Xf	2.3	7	15	29	51	84	98	100	100	3.14	0.46
Xf-1.25xEcart-types	2.0	6	13	26	45	81	98	99	100	2.99	0.34
Minimum	2.0	4	12	27	48	82	98	99	100	2.92	0.31
Ecart-type	0.20	1.0	2.0	3.0	4.6	2.7	0.3	0.1	0.0	0.120	0.100
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

