



Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : SABLE LAVE 0/3.15 mm
Pétrographie : Grès Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

Sable agréé par le SPANC du Conseil Départemental du Calvados.

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 3.15

DTU 64-1

Annexe A DTU 64.1 P1-2 Aout 2013

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	MB
Etendue e											
Incertitude U											0.5
V.S.S.+U											2.50
V.S.S.	3.0	7	13	27	70	95	100	100	100	100	2.00
V.S.I.	0.0	2	2	2	3	10	74	90	96	100	
V.S.I.-U											
Ecart-type max											

Partie informative

Résultats de production

du 05/09/18 au 18/12/18

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	MB
Maximum	2.9	7	13	27	61	89	100	100	100	100	0.77
Xf+1.25xEcart-types	2.6	7	15	31	61	92	100	100	100	100	0.58
Moyenne Xf	1.6	5	10	22	43	79	100	100	100	100	0.40
Xf-1.25xEcart-types	0.7	3	6	12	25	66	99	100	100	100	0.22
Minimum	0.3	2	3	6	16	56	99	100	100	100	0.23
Ecart-type	0.76	1.9	3.8	7.6	14.5	10.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.143
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

